

ข้อถ้อยสิทธิ

- 5
1. อิฐบล็อกซีเมนต์ผสมเถ้าแห้วมันสำปะหลัง ที่ซึ่ง ประกอบด้วย
ดินลูกรัง ร้อยละ 89.28 ของน้ำหนัก
เถ้าแห้วมันสำปะหลัง ร้อยละ 5.36 ของน้ำหนัก
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ร้อยละ 5.36 ของน้ำหนัก
 2. กรรมวิธีการผลิตอิฐบล็อกซีเมนต์ผสมเถ้าแห้วมันสำปะหลัง ตามข้อถ้อยสิทธิ 1
มีขั้นตอนดังนี้
 - ก. นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกัน
 - ข. อัดแน่นส่วนผสมที่ได้จาก ก. ด้วยเครื่องอัดบล็อกซีเมนต์
 - ค. นำชิ้นงานที่ได้จาก ข. มาเก็บไว้ในที่ร่ม คลุมด้วยพลาสติก
เพื่อควบคุมความชื้นให้น้ำระเหยน้อยที่สุด มีอายุการบ่ม 28 วัน
- 10